

- Široka uporaba na ručnim i poluautomatskim strojevima sa L varilicom.
- Optimizirana mikro perforacija za kontrolirano skupljanje i jednostavnije podešavanje stroja.
- Visoka snaga kohezije.
- Dobre optičke osobine.

Primjena

BE folija je standardna folija koja pokriva širok spektar različitih proizvoda gdje je potrebno pakiranje. Folija u polucrijevu dobrih termičkih svojstava



Njezina snaga kohezije čini ju idealnim kandidatom za zbirna pakiranja na ručnim strojevima

Mikro perforacija

Mikro perforacija omogućuje jednostavnije postavljanje folije na stroj i kontrolirano ispuštanje zraka prilikom pakiranja

<i>Svojstva/Mikrona</i>	13	15	19	25
<i>Sjaj (kut od 85°) u %</i>	118			
<i>Magljenje u %</i>	2,5	2,5	2,5	3
<i>Skupljanje na 93°C u %</i>	20			
<i>na 120°C u %</i>	50			
<i>Snaga vara (N/30 mm) na 190°C</i>	50	60	70	85
<i>Propusnost vlage g/m²/24 h pri 35°C i 95% vlage/ BARA</i>	16	14	11	8
<i>Propusnost CO₂ cm/m³/24 h/ BARA</i>	52,000	48,000	41,000	33,000
<i>Propusnost O₂ cm/m³/24 h/ BARA</i>	8,500	7,000	5,500	4,000
<i>Dužina folije u polucrijevu u m</i>	1,550	1,330	1,070	800