

- Izvanredna čvrstoća za automatske strojeve i velike brzine
- Izuzetna snaga zavarivanja i skupljanja na niskim temperaturama.
- Jednaka mehanicka svojstva kao kod 15 mikronskih folija.
- Odlična optika i izgled zapakiranog proizvoda

Primjena

Prikladna za sve automatske ali i ručne sisteme sa vanrednim karakteristikama termoskupljanja na proizvodima nepravilnog oblika



Visoke performanse termo skupljanja, odlična optika i odlična obradivost. Izuzetno prilagodljiva i prigodna je za širok spektar pakirnih sistema

Snaga

Izuzetna snaga kohezije sa vlastitom formulom križne strukture folije koja uključuje visoko tehnološke metalocene posljednje generacije i ravnopravno parira folijama od 15 mikrona.

	Uzdužno	Dijagonalno
Skupljanje u % Pri 93°C	20	20
Pri 120°C	73	73
Vučna snaga (kg/cm ²)	1400	1500
Istezanje pri pucanju u %	110	120

Prezentacija

Dostupna u širinama od 150 do 700 mm sa povećanjima od 50 mm u polucrijevu i kao ravna folija širine do 1400 mm od 11 mikrona debljine. Dužina folije u polucrijevu 2000 m