

- Potpuno biorazgradiva folija unutar 3 – 5 godina
- Izvanredna čvrstoća za automatske strojeve i velike brzine
- Visok postotak termo skupljanja na niskim temperaturama
- Odlične varljive karakteristike. Odlična optika i izgled proizvoda

Razgradiva

Potpuno biorazgradiva folija u prirodi pomoću svjetla i topline koja se asimilira sa mikro organizmima tla i posljedično nestaje, ostavljajući samo vodu ugljični dioksid i biomasu.

Prezentacija

Visoke performanse termo skupljanja, odlična optika i odlična obradivost : BYO folija je izuzetno prilagodljiva i prigodna je za širok spektar pakirnih sistema.



STANDARDNE VELIČINE I NAJMANJA NARUDŽBA

TIP FOLIJE	Dostupne širine	Širina	Rola
BYO centrirana	150 – 1000 mm po 10 mm razlike	140 – 270	24
		280 – 450	24
		460 – 590	12
		600 – 740	12
		750 – 1000	6
BIO ravna	150 – 1400 mm po 10 mm razlike	150 – 200	48
		205 – 270	36
		275 – 450	24
		455 – 595	12
		600 – 755	12
		760 – 1400	6

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BYO FOLIJE

Svojstva/Mikrona	15
Sjaj (kut od 18°) u %	118
Magljenje u %	2,5
Skupljanje na 93°C u %	30
Skupljanje na 120°C u %	70
Snaga vara (N/30 mm) pri 120°C	27
Pri 150°C	60
Propusnost vlage g/m ² /24 h pri 35°C i 95% vlage/ BARA	20
Propusnost O ₂ cm/m ³ /24 h/ BARA	13000
Dužina folije u polucrijevu u m	1,335
Dužina ravne folije u m	2,670

